

Pieri® Cire C-32

Produktdatablad



Flytende formvoks for arkitektonisk betong

Produktbeskrivelse

Pieri® Cire C-32 sikrer en enkel avforming og høy kvalitet på betongoverflaten, uavhengig om det benyttes grå eller hvit sement. Produktet er spesielt godt egnet for arkitektonisk betong. Pieri® Cire C-32 danner en tynn voks film på formens overflate etter at løsemiddelet har fordampet. Dette sikrer en perfekt flyt av betongen og en meget god separasjon av betong / form ved avforming.

Anvendelsesområder

Pieri® Cire C-32 kan benyttes på alle typer former, stål, tre, finer, polyester, polyesteren etc og gir en glatt, homogen og blærefri overflate. Produktet er også tilgjengelig i versjon Pieri® Cire C-52 for spesielt vanskelig og kompleks støping. Versjon Pieri® Cire C-42 benyttes hvis det er nødvendig med en meget rask tørking / fordamping, for eksempel i lukkede former eller på støpe matriser.

Bruksanvisning

Pieri® Cire C-32 er klar til bruk og påføres rene former med sprøyte. Forbruk 30m²/l Tørketiden på produktet er ca 15-20 min. før støping, avhengig av luftfuktighet og temperatur. Dette gjelder Pieri® Cire C-32 og Pieri® Cire C-52. Pieri® Cire C-42 trenger mye kortere tid. Produktet etterlater ingen rester eller flekker på betong overflaten etter avforming. Vedheftet til påfølgende etterbehandling som maling, sparkling etc blir derfor ikke påvirket.



Teknisk informasjon

- Lysegul væske
- Klar til bruk
- Frysepunkt: < -20°C
- Påvirkes ikke av frost

	Cier C-32	Cire C-52	Cire C-42
Densitet	0,81 +/-0,02	0,81 +/-0,02	0,81 +/-0,02
Ant.punkt	52°C	52°C	0°C
Viskositet	8-12 Cst	8-12 Cst	<7 Cst
	ISO cup 2431 N° 3 ved 20°C		
Viskositet	7-9 Cst	7-9 Cst	7 Cst
	ISO cup 2431 N° 3 ved 40°C		
Anbefalt sprøytemunnstykke:	X10 eller std.	X10 eller std.	X5 eller X8

Påvirker ikke gipsbelegg eller maling.
CEBTP Test rapport N° 92 DPO 280 (A)

Lagring

Produktet kan lagres 5 år i lukket original emballasje. Lagres på et lukket område, beskyttet fra mulige antenningskilder.

Pakking

Dunk - 25l

Fat - 220l

Tank – 1000l

Sikkerhet

Produktet er svært brannfarlig. Røking er ikke tillatt under bruk. Hvis det oppstår brann, anbefales slukking med skum, pulver eller kulloksyd.

Transport	Cier C-32	Cire C-52	Cire C-42
Klasse	3	3	3
UN N°	1268	1268	1993

Deklarasjonsnummer: PRN 100667 PIERI CIRE C-32